

Resina epossidica bicomponente in cartucce

Specifiche tecniche



Diametro di lavoro	DN32-DN300 (tutti i materiali)
Metodo di lavoro	Rivestimento con spazzole
Durezza	La durezza Shore è maggiore di 65 (la flessibilità aumenta quando la durezza diminuisce).
Resistenza a trazione	20.5 N/mm ²
Porzionatura	Non applicabile
Pot Life	Per resina miscelata a 21°C: circa 25 min
Tempi di indurimento	Rivestimento: 3 ore a 21°C Ripristino del flusso: 4 ore Indurimento finale: 24 ore Si può applicare un ulteriore rivestimento entro le 12 ore senza preparazione della superficie; dopo 12 ore si devono usare i pannelli abrasivi laterali
Livellamento	Il prodotto è auto-livellante
Emissioni di gas	Non vengono rilasciati VOC (Composti Organici Volatili) pericolosi durante la miscelatura o dopo l'indurimento
Contenuto asciutto	100% Solidi
Temperature di lavoro	Installazione: 10°C – 60°C Stoccaggio: temperatura ambiente 15,5°C - 29°C Prodotto finale: fino a 82°C
Lucidità	Lucido
Contrazione	La Resina Bicomponente non subisce contrazione
Umidità	Idrorepellente
Resistenza UV	L'esposizione diretta alla luce del sole può alterare il colore del rivestimento
Flessibilità	41,9 N/mm ²
Conduttività elettrica	Materiale isolante. Non conduce elettricità ed è antistatico.

